



SL-22 Sprühkleber

Geeignet für LVT Designbeläge, CV Bahnenware, Unterlagen, Teppichfliesen und Teppichböden mit Geschlossenem Rücken (z.B. Vliesrücken)[‡]



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SL-22 ist ein vielseitiger Sprühkleber der geeignet ist für das Verkleben von Designbelägen (LVT), CV Bahnenware, Teppichfliesen und Teppichböden mit Geschlossenem Rücken (z. B. Vliesrücken), sowohl im Wohn- als im Objektbereich.

SL-22 verbraucht 80% weniger Kleber als die herkömmlichen Klebemittel. Die Scherfestigkeit bei **SL-22** lässt eine sofortige Belastung zu ohne irgendwelchen Resteindruck des Klebers, ohne verrutschen oder bewegen des Bodenbelags in Verbindung mit dem Transport von schweren Lasten.

SL-22 ist ein 0.0 g/mL VOC (flüchtige organische Bestandteile) Produkt welches ermöglicht dass der Fußboden sofort nach der Verlegung in Gebrauch genommen werden kann.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr einfaches System auf Basis von Sprühdosen
- Auf Wasserbasis – enthält keine gefährlichen Lösungsmittel
- 0.0 g/mL VOC- keine flüchtige organische Bestandteile
- Nicht brennbar
- Hohe Resistenz gegen Restfeuchtigkeit und pH
- Leichter Geruch oder geruchlos
- Ergonomisch : verringert auf ein Minimum die kniende Arbeitszeit
- Übersprühen : mit feuchtem Lappen den nassen Kleber einfach entfernen
- Kein Verlust von Restmengen
- Müllreduzierend
- 80% weniger Kleberverbrauch
- 25% weniger Zeiteinsatz
- Einlegezeit : 4 Stunden
- der Fußboden ist nach Verlegung sofort begehbar
- Sehr hohe Scherfestigkeit, schon unmittelbar nach der Verlegung
- Die Schälfestigkeit lässt ein einfaches Auswechseln von einzelnen Fliesen oder ganzen Flächen nach beliebig langer Zeit zu
- Braucht keine Unterbodenbearbeitung nach der späteren Entfernung des Bodenbelags : einfach sprühen und neuen Belag verlegen

HAFTET AUF FOLGENDEN FLÄCHEN

SL-22 ist geeignet für die Verklebung von LVT Designbelägen, CV Bahnenware, Teppichfliesen und Teppichböden mit Geschlossenem Rücken (z. B. Vliesrücken) auf die folgenden Flächen, die ordentlich vorbereitet, eben, flach, sauber und staubfrei sind :

- Estrich (Grundierung empfohlen bei saugendem Unterboden)
- Spanplatten (geeignet)
- Metall
- Fiberglas
- vorhandene LVT Beläge
- vorhandene VCT Beläge
- Doppel – und Hohlrumböden
- Fußbodenheizungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SL-22 bringt unmittelbar eine hohe Scherfestigkeit die ein sofortiges Begehen der verlegten Fläche zulässt.

SL-22 ist Solvent frei, hat keine schädlichen Ausdünstungen, und enthält 0.0 g/mL VOC (Volatile Organic Compounds / flüchtige organische Bestandteile), nach Angabe der EPA Test Methode 8260B.

SL-22 setzt nicht-Ozon erschöpfender HFC Treibmittel ein.

SL-22 widersteht bis 98% RH, 8 lbs MVER, und 11 pH.

*Gemäß dem EPA-Dokument: "National Volatile Organic Compound Emission Standards For Consumer Products" für Aerosolklebstoffe.

[‡]Prüfen Sie vor der Verlegung die Kompatibilität des Klebstoffs mit dem Teppichrücken.

TECHNISCHE DATEN

CHEMISCHER TYP	Acrylmischung auf Wasserbasis
AUSSEHEN	Frost-weiss milchig / klar
GERUCH	Mild, nicht chemisch
FLAMMPUNKT	Brennt nicht
ENTFLAMMBARKEIT NACH NFPA 704	0 (nicht brennbar)
HALTBARKEIT	3 Jahre (nicht geöffnet)
EINLEGEZEIT	4 Stunden
TROCKNUNGSZEIT	Bei leichter Berührung nicht mehr haftend (nach 10-20 Minuten)
VOC (FLÜCHTIGE BESTANDTEILE)	0.0 g/mL per EPA Test Methode 8260B
BEGEHBAR	Sofort
SCHWERE BELASTUNG	Sofort
RESTFEUCHTIGKEIT RESISTENZ	Exzellent = 98% RH, 8 lbs/1,000 ft ² /24 hr, and 11 pH
GEEIGNET FÜR FUßBODENHEIZUNG	Ja
LAGERUNG	Nicht frostbeständig



VERBRAUCH

LVT Designbeläge, CV Bahnenware,
Teppichfliesen und Teppichböden mit Geschlossenem
Rücken (z. B. Vliesrücken)

14-17.2 m²

(Sprühdose mit 624 g)