

VCT
 Gerecyclede rubbervloeren
 Naaldvilt tapijttegels

SL-95

SPROEILIJM

VOORDELEN

- Laat alle verkeer onmiddellijk toe
- Open tijd 2 uur
- Gedurende 3 jaar houdbaarheid
- Bevat 0,0 g/mL VOC

- Bestand tegen hoge vochtigheid en pH
- Aanzienlijke vrachtbesparing
- Gemakkelijk schoon te maken met water terwijl de lijm nog nat is
- Staand aan te brengen

PRODUCTKENMERKEN

Spray-Lock SL-95 is ontworpen voor gebruik met vinyl composiettegels (VCT), gerecyclede rubbervloeren en naaldvilt tapijttegels in zowel commerciële als residentiële installaties.

SL-95 gebruikt 80% minder lijm in vergelijking met lijm die met een troffel wordt aangebracht. De onmiddellijke afschuifsterkte maakt alle verkeer mogelijk zonder enige lijminsnijding, verschuiving of beweging in verband met zware gewichtdragende belastingen.

Zodra de installatie is voltooid, kunnen vloeren in de was worden gezet, afgewerkt en opengesteld voor alle verkeer.

Mission Hospital gebruikte in totaal vijf pallets (130 dozen per pallet) Spray-Lock product.

Als ze de traditionele troffelmethode hadden gebruikt, zouden ze 20 pallets met 48 emmers hebben gebruikt. Dat is een aanzienlijke besparing!

GESCHIKTE ONDERVLOEREN

Oppervlakken moeten goed voorbereid, glad, vlak en stofvrij zijn.

- Beton
- Aangepaste spaanplaten
- Metaal
- Glasvezel
- Bestaande VCT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Onmiddellijk na installatie een hoge laterale kleefkracht
- Vrij van oplosmiddelen
- Maakt geen schadelijke dampen vrij
- Bevat 0,0 g/mL VOC (Volatile Organische Componenten), volgens de EPA Testmethode 8260B
- Gebruikt geen drijfgas dat de ozonlaag aantast

Spray-Lock



Met een troffel aangebrachte lijm



Solutions that Stick™

eu.spraylock.com
 +32 495 302 771



TECHNISCHE INFORMATIE

CHEMISCH / TYPE STOF	Acrylmengsel op basis van water
UITERLIJK	Melkwitte belletjes, transparant
GEUR	Milde, niet chemische geur
ONTSTEKINGSPUNT	Brandt niet
NFPA 704 ONTVLAMBAARHEIDSCIJFER	0 (Niet ontvlambaar)
HOUDBAARHEID	Gedurende 3 jaar, geopend en ongeopend
OPEN TIJD	2 uur
INLEGTIJD	Eens kleefmiddel droog is bij aanraking (na 10-20 minuten)
VOC INHOUD	0,0 g/mL volgens EPA Testmethode 8260B
BETREDEN NA PLAATSING	Kan onmiddellijk
BETREDEN MET ZWARE MACHINES	Kan onmiddellijk
WEERSTAND TEGEN VOCHT	Uitstekend: 98% RLV, 8 lbs/1.000 ft ² /24 u, en 11 pH
VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN	Ja
OPSLAG	Niet blootstellen aan temperaturen onder nul



OPBRENGST VAN DE LIJM

Voor compatibele VCT, GERECYCLEDE
RUBBERVLOEREN & NAALDVILT TAPIJTTEGELS

VCT 15,8-18,6 m² (170-200 ft²)

GERECYCLEDE RUBBERVLOEREN
& NAALDVILT TAPIJTTEGELS 9,2-11,6 m² (100-125 ft²)